

CATÁ

Logos

2024|25

PINO INSIGNE | CONSTRUCCIÓN

LÍNEA PINO INSIGNE

PRODUCTOS EN
FORMATOS CON Y SIN
BAÑO ANTI MANCHAS

IDEAL PARA
CONSTRUCCIONES
Y MOLDAJES

VENTA AL MAYOR Y AL DETALLE

SERVICIO DE MEDIDAS Y
DIMENSIONES ESPECIALES Y
CEPILLADO



WWW.MADERASOJEDA.CL
PUERTO MONTT

NUEVA ORIENTE 640, Tte. MERINO

AV. GABRIELA MISTRAL PC R9, LA VARA

CATÁLOGO 2024-2025 | PINO INSIGNE - CONSTRUCCIÓN



MADERA DIMENSIONADA EN VERDE SIN CEPILLAR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE NUESTRA MADERA

Denominación Comercial	Dimensiones en milímetros			Tolerancia Máxima			Peso unitario*	Unidades por paquete**
	Espesor	Ancho	Largo	Espesor	Ancho	Largo		
Medida	mm	mm	Mts	mm (O/-2)	mm (O/-3)	Mts	Kg	Cantidad
1x2	25	51	3,20	23	48	3,20	3,0	480
1x3	25	76	3,20	23	73	3,20	4,5	336
1x4	25	101	3,20	23	98	3,20	6,0	240
1x5	25	127	3,20	23	124	3,20	7,5	192
1x6	25	152	3,20	23	149	3,20	9,0	168
1x8	25	203	3,20	23	200	3,20	12,0	120
1x10	25	254	3,20	23	251	3,20	15,0	96
2x2	51	51	3,20	48	48	3,20	6,0	240
2x3	51	76	3,20	48	76	3,20	9,0	168
2x4	51	101	3,20	48	98	3,20	12,0	120
2x5	51	127	3,20	48	124	3,20	15,0	96
2x6	51	152	3,20	48	149	3,20	18,0	84
2x8	51	203	3,20	48	200	3,20	24,0	60
2x10	51	254	3,20	48	251	3,20	30,0	48

(Información sobre medidas y dimensiones según NCh 2824)

*Peso unitario aproximado

**Unids por paquete puede variar según nuestros proveedores

NUESTRO PINO INSIGNE | RADIATA

Productos en formatos con y sin baño anti manchas.

De fácil trabajo para cortes, clavado y/o atornillado.

Productos disponibles en estado bruto verde, bruto seco y opciones de sobre medidas.

Servicio de medidas y dimensiones especiales, cepillado de productos en bruto.

CARACTERÍSTICAS, CUIDADOS Y RECOMENDACIONES

Para construcciones definitivas, transitorias y moldajes.

Normalmente el clavo y/o tornillo debe ser de acero o acero inoxidable si el entramado es principalmente en el exterior.

Si la madera estará expuesta o a la vista en el exterior, utilizar pinturas y/o barnices como protectores de madera. Si está expuesta en el interior puede usar látex, esmalte sintético, al agua u óleos habitacionales.

Madera dimensionada y uniforme, sin cepillar.

La medida del clavo y/o tornillo debe ser dos veces mayor a la pieza de madera, para asegurar su fijación y garantizar su firmeza, a un ángulo de 45°, en el sentido de la fibra transversalmente.

Al adquirir la madera, se recomienda almacenar en un lugar protegido de las variaciones climáticas, de manera horizontal sobre 3 listones.

"Nuestra madera proviene de una gestión forestal sostenible. Ya que nuestros proveedores garantizan el suministro de la materia prima en el futuro."