ESMALTE AL AGUA

PINTURAS

Códigos:
Blanco GLN: TXEACS-Q9020GL0
Blanco TIN: TXEACS-Q9020TP4
Blanco Invierno GLN: TXEACS-Q9024GL0
Rojo Colonial GLN: TXEACS-Q3002GL0
Marfil GLN: TXEACS-Q1001GL0

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pintura al agua de excelente adherencia, resistencia mecánica, gran plasticidad, excelente lavabilidad y buen comportamiento a temperaturas extremas, además posee aditivos y pigmentos que otorgan gran resistencia y estabilidad frente a la luz.

USOS

Recomendado para interior y exterior, útil para decorar y proteger superficies de yeso, placas de fibrocemento, maderas, concretos, papel, estuco, que estén previamente acondicionadas con sellador acrílico.

PREPARACIÓN SUPERFICIAL

La superficie debe estar libre de polvo, grasa, limpias y secas. Para repintados verificar la adherencia de la pintura antigua. En superficies nuevas de estuco y concreto previo fraguado de 28 días, luego limpiar con una brocha limpia y seca. En superficies antiguas, porosa o con contenido de cal se deberá sellar con sellador acrílico. Superficies brillantes deben lijarse con el fin de eliminar el brillo para correcta adherencia de la nueva capa de pintura. La durabilidad del recubrimiento dependerá del estado de la superficie a recubrir.

CONDICIONES AMBIENTALES

No aplicar cuando la temperatura ambiente sea menor a 5°C y mayor que 30°C. No pintar en días con lluvia, niebla o llovizna.

DATOS TÉCNICOS

Acabado	Semibrillo
Rendimiento teórico	40 m²/gal por mano, sobre una superficie sellada
Aplicación	Brocha, rodillo y/o pistola
Peso específico gr/cc	1.25 ± 0,05
Viscosidad	95 ± 5 KU a 25 °C
Diluyente	Agua
Tiempo de secado	Tacto: 1-2 horas
	Repintado: 4 horas
	Duro: 4-6 horas
Almacenamiento	24 meses en envase cerrado ambiente controlado
Formatos	Galón y tineta

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

Antes de aplicar, se recomienda revolver mediante paletas planas, hasta tener un producto homogéneo

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Consultar Hoja de Seguridad en caso de emergencia. Evitar contacto con la piel y los ojos, utilizando guantes, antiparras y cremas protectoras.

Recuerda utilizar los siguientes elementos de protección personal:



Producto fabricado por Grupo TX | Camino El Rodeo 01805, Puente Alto
Consultas y reclamos: Tel. 22 392 7050 | contacto@grupotx.cl
Versión 11_12_2024 REV PM DTEC