TX-PRIMER PRO

Sello Imprimante listo para su uso.

PUENTE DE ADHERENCIA

Código: TXPRPRO
TXPRPRO20
TXPRPRO-TB

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es un copolímero acrílico en emulsión acuosa listo para uso, diseñado para ser aplicado en losas interiores y exteriores. Se recomienda su uso en sustratos porosos de hormigón y en general donde se requiera reforzar la adherencia de un mortero autonivelante base cementicia, como también eliminar o reducir el burbujeo del revestimiento, otorgando una superficie más homogénea.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

• La superficie a imprimar debe estar limpia, sin polvo, libre de partículas sueltas u otro elemento que impida una buena adherencia. En caso de presencia de restos de desmoldantes, pintura o aceites, se recomienda limpiar la superficie con un escobillón de filamentos duros u otro mecanismo de limpieza mecánicamente, después lavar con abundante agua.
• Se recomienda reparar las irregularidades y patologías en el hormigón como picaduras, nidos o sectores con segregación, con Mortero de Reparación **TX-Rep** o **TX-Grout 700**.
• La superficie no debe tener elementos metálicos sobresalientes, los cuales deben retirarse cortándolos mínimo 5 mm. por debajo de la superficie y luego, reparar con Mortero de reparación **TX-Rep** hasta nivelar, previo a la aplicación de **TX-Primer Pro**.
• Para superficies de mediana y baja absorción (poco porosas): imprimar la superficie con **TX-Primer Pro** con solo un a mano.
• Para superficies de alta absorción: imprimar la superficie con **TX-Primer Pro** aplicando dos manos de forma cruzada.

APLICACIÓN

La aplicación de **TX-Primer Pro** se recomienda realizarla con rodillo de lana natural, de forma de garantizar una distribución uniforme del producto. El secado del primer dependerá de las condiciones del sustrato, temperatura ambiental y humedad existente. La imprimación estará lista para ser recubierta una vez que la imprimación esté seca al tacto. Se recomienda no excederse en los tiempos de secado (> 6 hrs. para aplicar el mortero autonivelante). Si la superficie queda expuesta a polución o si el tiempo expuesto sobrepasa las 24 horas, deberá repetir la imprimación en una sola mano y esperar el secado al tacto para aplicar el mortero autonivelante.

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDAD	ESPECIFICACIÓN
Aspecto	Líquido celeste
Densidad (g/ml)	1 ± 0,1
Sólidos (%)	15 - 18
Almacenamiento / Duración	12 meses almacenado en envase original bien cerrado, en sitio fresco y bajo techo entre 5 ºC y 30 ºC
Tº de aplicación recomendada	5 ºC - 30 ºC
Consumo (g/m²)	150 - 250
Formato	5 L - 5 galones - 200 L

Consumos indicados en base a la aplicación de dos manos cruzadas o una mano de TX-Primer Pro dependiendo del grado de absorción del sustrato

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS

• Sella eficazmente las superficies de hormigón porosas.
• Evita la pérdida de agua por absorción del sustrato y del revestimiento cementicio.
• Evita la formación de burbujas en el revestimiento, permitiendo una mejor terminación superficial.
• Mejora la adherencia entre el sustrato y el revestimiento.
• Secado rápido y formación de película rápida.
• No es tóxico (base acuosa).
• Sustentable, no necesita diluirse con agua (solo revolver o agitar antes de su uso).
• Fácil de aplicar (rodillo de lana natural).
• Uso interior y exterior.

Recuerda utilizar los siguientes elementos de protección personal:



Producto fabricado por Grupo TX | Camino El Rodeo 01805, Puente Alto
Consultas y reclamos: Tel. 22 392 7050 | contacto@grupotx.cl
Versión 11_12_2024 REV PM DTEC